

HeneVital Hartwachsöl HS

PRODUKTBESCHREIBUNG

HeneVital Hartwachsöl HS ist eine niedrigviskose, geruchsmilde, High-Solid Öl-Wachskombination auf Basis natürlicher Rohstoffe für die professionelle Behandlung von strapazierfähigen Möbeln und langlebigen Holzoberflächen im Innenbereich. Die festkörperreiche Rezeptur basiert auf natürlichen Ölen und Wachsen, entaromatisierten Kohlenwasserstoffen und bleifreien Trockenstoffen.

HeneVital Hartwachsöl HS ist leicht verarbeitbar, bildet nach oxidativer Trocknung einen wischfesten, griffigen Schutzfilm, dringt gleichmäßig ins Holz ein und raut den Untergrund nicht auf. Die erzielten Oberflächen sind besonders pflegeleicht, sowie schutz- und wasserabweisend, besonders wenn durch nachträgliches Polieren die Oberfläche zusätzlich verdichtet wird. Die geölten Flächen sind offenporig und dampfdurchlässig. Die Natürlichkeit des Holzes bleibt dadurch erhalten und sorgt so für ein positives Raumklima.

Die Reparatur und das Auffrischen der geölten Flächen sind mit sehr wenig Aufwand verbunden.

Laut Gutachten Nr.404.415 vom Österreichischen Lackinstitut entspricht das Produkt den Anforderungen der ÖNORM EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ hinsichtlich der Migration bestimmter Elemente.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---|
| Lieferviskosität: | ca. 18 sec. DIN Becher 4mm bei 20°C |
| Dichte: | ca. 0,92 g/ml |
| Glanzgrad: | seidenmatt, in Abhängigkeit von der Auftragsmenge |

ANWENDUNG

- Für hochwertige Massivholzmöbel, Paneele, Leisten und andere Holzgegenstände
- Bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln ist keine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten
- Geeignet für nahezu alle Holzarten auch zur Oberflächenbehandlung von Teak im Innenraum

VERARBEITUNGSHINWEISE

| | |
|---------------------------------|---|
| Untergrundvorbehandlung: | Holzschliff mit Korn 240 – 320 je nach Holzart, Auftragsverfahren und gewünschtem Effekt. |
| Auftragsart: Handauftrag | Auftragsmenge: 10 – 30 g/m ² , je nach Sättigungsgrad des Holzes Mit Pinsel oder weichem Scotch Brite (Schleifvliespad) im Überschuss aufbringen, einmassieren und den Überschuss mit Baumwolltüchern wieder sorgfältig abnehmen. |

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

| | |
|---------------------------------|--|
| | Für hochwertige, griffigere Flächen erfolgt ein 2. Auftrag nach Trocknung über Nacht und Zwischenglättten. |
| Auftragsart: Walzauftrag | Auftragsmenge: 6 – 15 g/m ² Glattwalze (Hartgummi), Heißapplikation bis 80°C, Polierbürsten, Hordenwagen. |
| Auftragsart: Spritzen | Auftragsmenge: 10 – 20 g/m ² Auf Spritzviskosität einstellen, spritzen, Überschuss sorgfältig abnehmen, Hordenwagen. |
| Auftragsart: Tauchen | Je nach Holzart und Vorbehandlung verdünnen, Überschuss mit Baumwolltüchern sorgfältig abnehmen. |
| Viskositätskorrektur: | HeneVital Ölverdünnung |
| Trocknung: | Die oxidative Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur nach ca. 12 – 16 Stunden in Abhängigkeit von der Auftragsmenge. |
| Finish: | HeneVital Hartwachsöl oder HeneVital Hartwachsöl HS |
| Gerätereinigung: | HeneVital Ölverdünnung |
| Nachbehandlung, Pflege: | HeneVital Reinigungsbalsam HeneVital Pflegewachs |
| Reparatur von Schäden: | Siehe Pflegehinweise für HeneVital Öle und Ölwachse . |

LAGERFÄHIGKEIT

| | |
|---------------------|---|
| Lagerbeständigkeit: | Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. |
| Lagertemperatur: | 10 – 30 °C |

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ Vor Verarbeitung gut aufrühren. Eine eventuell gebildete Haut davor abnehmen.
- ❖ Eine Kontrolle der Oberfläche (vor allem bei porigen Hölzern) und eventuelles Nachwischen mit trockenem Baumwolltuch wird empfohlen.
- ❖ **Sicherheitshinweis zur Selbstentzündung:** Nicht an Spritzständen verarbeiten, an denen NC-haltige Lacke oder Beizen verarbeitet werden (lt. VBG 23 § 18 Berufsgenossenschaft). Die mit Öl getränkten Ballen oder Lappen nach Gebrauch ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und entsorgen. Andernfalls kann es durch Wärmestau zur Selbstentzündung kommen.
- ❖ Beim Arbeiten bzw. Reinigen den Kontakt zu schnellbrennbaren Materialien wie Reinigungspapier oder Holzschleifstaub etc. vermeiden.
- ❖ Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- ❖ Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF).

07.22/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.