

Füll- und Streichputz weiss

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wetterbeständige, elastische, verseifungsbeständige, mineralischen Putzen ähnliche Beschichtung, die mit besonderer Haftfestigkeit und Lichtehtheit ausgezeichnet ist. Leicht und problemlos zu verarbeiten.

ANWENDUNG

Als moderner, hochwertiger Kunstharzputz für Sicht- und Gasbeton, Alt- u. Neuputz, konzipiert. Da Henelit Füll- und Streichputz in erster Linie für alternative Beschichtungen entwickelt wurde, wird dieser auch gerne zu Innenarbeiten herangezogen, wobei die betonte Oberflächenstruktur besonders geschätzt wird. Geeignet für rustikale Beschichtungen.

TECHNISCHE DATEN	
Zusammensetzung	Acrylat-Copolymer als Kunstharzdispersion mit speziell ausgewählten Pigmenten und Extendern.
Farbton	weiß
Lieferviskosität	145±5 KU (Rotationsviskosimeter bei 25°C)
Dichte	1,56±0,03g/cm ³
Festkörpervolumen	ca. 61 Vol. %
Festkörpergehalt	ca. 74 Gew. %
Spez. Gewicht	1,56±0,03g/ml

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung

a) frischer Untergrund:	muss frei von Schalölen und trocken sein.
b) alter Untergrund:	wenn ungestrichen, gut reinigen. Alte Kalk- u. Leimfarben mechanisch entfernen. Leicht sandende Putze und alle anderen saugenden Untergründe mit Neutral- und Tiefengrund festigen. Lose und mürbe Putze restlos entfernen und erneuern. Alte, blätternde Öl- und Dispersionsfarbenstriche abbeizen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Verarbeitung

Verarbeitungsbedingung	starke Sonneneinstrahlung während der Aufbringung ist zu vermeiden. Nicht unter +8°C Untergrund- u. Umgebungstemperatur verarbeiten.
Auftragsart	Streichen, Rollen, Spritzen Falls eine Struktur erwünscht wird, mit dem Strukturroller nachrollen. Auf diese Weise wird ein schöner und gleichmäßiger Struktureffekt erzielt.
Verdünnung	Wasser
Prakt. Ergiebigkeit	1-2,5kg/m ² Grundierung und Deckanstrich miteinbezogen (entsprechend Untergrundbeschaffenheit und Strukturwunsch).
Reinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerfähigkeit	12 Monate im verschlossenen Gebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +10 und 30°C.
Gebinde	5kg, 15kg und 25kg

52/01062/03.04/smi