HeneVital Hartwachs Premium

PRODUKTBESCHREIBUNG

Thixotropes Holzschutzwachs auf Basis von pflanzlichen Ölen, Fettsäuren, Wachsen (Carnauba- und Candelillawachs). **HeneVital Hartwachs Premium** erhält die Offenporigkeit, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulation des natürlichen Holzes, wirkt antistatisch und enthält weder Aromaten noch biozide Wirkstoffe.
Nicht selbstentzündlich!
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.

Geprüft nach:
DIN EN 71-3: Sicherheit für Kinderspielzeug (Schwermetall-Migration).
DIN 53160-1/-2: Speichel- und Schweißecht (Graumaßstab Stufe 5).

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	farblos

ANWENDUNG

- Zur universellen Veredelung roher und gebeizter Hölzer im Möbelbau und Objektbereich.
- Auch für Fußböden und Treppen geeignet.
- **HeneVital Hartwachs Premium** eignet sich hervorragend zum Restaurieren von antiken Möbeln und Bilderrahmen sowie zum Auswischen von Beizen.
- Dringt sehr gut in das behandelte Holz ein und liefert wasserfeste Oberflächen.
- Auch für lackierte Flächen, Kork, Natursteinböden und Leder verwendbar.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Schleifstaub, Fett, Harz und anderen trennend wirkenden Rückständen sein. Es eignen sich glatte und strukturierte rohe ober gebeizte Hölzer. Holzschliff mit Korn 150 – 320, je nach gewünschtem Effekt.
Verarbeitungsbedingungen:	Durch Streichen oder Wischen, das Auftragen und Aufpolieren erfolgt in einem Arbeitsgang. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes wird **HeneVital Hartwachs Premium** 1 - 2x bis zur Sättigung aufgetragen und mit geeignetem Polierwerkzeug (z.B. Bürste oder Pad) eingearbeitet. Es dürfen keine Überschüsse auf der Oberfläche zurückbleiben. Der gewünschte Glanzgrad ist je nach Bedarf durch mehr oder weniger Polieren zu erreichen. Die Verarbeitung von **HeneVital Hartwachs Premium** ist auch bei

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

***Henelit Lackfabrik GmbH** | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel. +43 (0)4242/41026-0 | Fax DW-26 | office@henelit.at*

	niedrigen Temperaturen möglich.
Auftragsmenge:	60 – 80 g/m²
Ergiebigkeit:	12 – 15 m²/l je Schicht in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes und der Art der Verarbeitung.
Viskositätskorrektur:	**HeneVital Hartwachs Premium** ist verarbeitungsfertig eingestellt. Im Bedarfsfall, kann mit bis zu 20% **HeneVital Ölverdünnung** verdünnt werden.
Trocknung:	Bei 20°C Raumtemperatur und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit: - staubtrocken und grifffest: sofort - stapelbar nach ca. 1 Stunden - durchgetrocknet nach ca. 24Stunden
Überzüge:	**HeneVital Hartwachs Premium**
Finish:	Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (z.B. Bürsten oder Pad) nachbehandelt werden.
Gerätereinigung:	Zum Reinigen der Arbeitsgeräte eignet sich **HeneVital Ölverdünnung**
Reparatur von Schäden:	Siehe Pflegehinweise für **HeneVital Öle und Ölwachse**

LAGERFÄHIGKEIT

Lagerbeständigkeit:	Mindestens 2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Trocken, kühl und frostfrei lagern.

WICHTIGE HINWEISE

- Auch wenn die mit **HeneVital Hartwachs Premium** beschichteten Flächen nach kurzer Zeit schon trocken und stapelfest sind, so wird die geforderte chemische und mechanische Beanspruchbarkeit erst nach einer Aushärtungszeit von einigen Tagen (20°C/65% RF) erreicht.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

***Henelit Lackfabrik GmbH** | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel. +43 (0)4242/41026-0 | Fax DW-26 | office@henelit.at*