

## HENEDUR Korrosan

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Rasch trocknende Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz, blei- und chromatfreien Pigmenten und ausgezeichneter Haftung auf Eisen und Stahl.

Temperaturbeständigkeit bei Dauerbelastung bis 80°C, kurzzeitig bis 120°C.

### ANWENDUNG

Als Kunstharzgrundierung für Eisen- und Stahluntergründe.

Als hochwertige Korrosionsschutzbeschichtung für Bauwerke unter Beachtung der Richtlinie ÖNORM EN ISO 12944-1.

### TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Alkydharz
Dichte:*	1,3 – 1,5 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
Farbton:	grau, rotbraun, weiß, resedagrün (ab 300kg sind auch andere Farbtöne lieferbar)
Lieferviskosität:*	thixotrop
Festkörper (Gew. %):*	67 – 71 %
Festkörper (Vol. %):*	48 – 52 %
Theoretische Ergiebigkeit:*	31 – 33 m <sup>2</sup> /kg bei 10 µm TSD
VOC:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC

\*Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Farbton Grau. Für andere Farbtöne können sie abweichen.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, Zunder, Walzhaut usw.) sein. Die Tragfähigkeit eventuell vorhandener Grundbeschichtungen ist zu prüfen. Rost muss mechanisch durch Schleifen, Bürsten oder Sandstrahlen entfernt werden. Die in EN ISO 12944-Teil 4 angeführten Richtlinien sind zu beachten.			
Verarbeitungsbedingung:	Nicht unter +10°C Objekt- und Umgebungstemperatur und/oder bei hoher Luftfeuchtigkeit (>80 %) verarbeiten. Der Taupunkt muss mindestens 3°C unter der Objekttemperatur liegen.			
Auftragsart:	Druck (bar)	Düse (mm)	Verdünnung	
	Luft/Fließbecher:	3 – 5	1,5 – 2,0	5 – 10 %
	Airless/Airmix:	120 – 150	0,23 – 0,33	0 – 5 %
	Streichen:			0 – 5 %
	Kleinere Flächen können auch gestrichen werden Die angegebenen Daten sind Richtwerte welche im Labor ermittelt wurden. Abweichungen sind je nach Einsatzzweck und Anwender möglich.			
Auftragsmenge:	Die Auftragsmenge sowie die Anzahl der Anstriche richten sich nach der jeweiligen Anforderung.			

Aufbauvorschlag:	<u>2-Schicht-Aufbau auf Stahl:</u> 1 x <b>HENEDUR Korrosan</b> mit 50 – 60 µm TSD 1 x <b>HENEX Decklack*</b> mit 50 – 60 µm TSD  *Weitere Decklacke verfügbar, bitte kontaktieren Sie Ihren Fachberater oder unsere Anwendungstechnik.
Verdünnung:	zum Spritzen: <b>HENEVISK Kunstharzverdünnung</b>
Trocknung:	<u>Objekttemperatur 20°C:</u> staubtrocken: nach 30 Minuten griffest: nach 60 Minuten überlackierbar: nach 6 Stunden
Reinigung der Arbeitsgeräte:	<b>HENEVISK Nitro Verdünnung W</b>

### LAGERFÄHIGKEIT

Lack:	3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen + 10 und 30°C
-------	--

### WICHTIGE HINWEISE

- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen Überzügen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht automatisch vorausgesetzt werden. Eine Haftungsprüfung auf Originaluntergrund wird daher dringend empfohlen.
- Nicht mit festkörperreichen 2K Decklacken überlackierbar.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

03.21/DB