

HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertige, wasserbasierende, pigmentierte 1K und 2K Grundierung auf Acrylatdispersions-Basis mit hervorragender Füllkraft, exzellenter Schleifbarkeit und ausgezeichneter Isolierwirkung.

ANWENDUNG

Als Grundierung für einen schleiflackähnlichen Lackaufbau im Möbel- und Innenausbau. Als Trägermaterial eignen sich MDF Platten sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Acrylatdispersion
Dichte:	1,40 – 1,50 g/cm ³ bei 20°C
Farbton:	weiß
Liefernviskosität:	thixotrop
VOC:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l Dieses Produkt enthält maximal 80 g/l VOC

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, Wachs usw.) sein. Holzendschliff: Korn 120 – 180			
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C			
Auftragsart:	Spritzen:	Airless	Airmix	Becherpistole
	Düsengröße (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8 - 2,0
	Spritzdruck (bar):	100 – 150	60 – 100	---
	Luftdruck (bar):	---	1,0 – 1,5	2,5 – 3,5
	Je nach verwendetem Spritzgerät sind Abweichungen bezüglich Spritzdruck, Luftdruck und Düsengröße möglich.			
Auftragsmenge:	100 – 120 g/m² je Arbeitsgang			
Mischungsverhältnis:	30 Gew.- oder 20 Vol.-Teile	HENECRYL Aqua 1K/2K Grundierfüller weiß		
	1 Gew.- oder 1 Vol.-Teil	HENECAT Aqua Härter 660		
Verdünnung:	Bei Bedarf kann mit handwarmen Wasser verdünnt werden.			
Trocknung:	Staubtrocken nach ca. 60 Minuten, griffest nach ca. 90 Minuten, schleif- und überlackierbar nach ca. 2 Stunden.			
Gerätereinigung:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Leitungswasser reinigen. Angetrocknete Lackreste mit HENEVISK Verdünnung 670 entfernen.			

LAGERFÄHIGKEIT

Lack:	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
-------	---

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Härter:	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
---------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Härter gut einrühren und 10 – 15 Minuten reagieren lassen.
- Achten Sie beim Kauf von MDF Platten auf eine gute Qualität mit hoher Rohdichte (> 700 kg/m³) und scharf geschliffene Fräswerkzeuge.
- Zur Vermeidung von Verbundstörungen sollten PUR Lackflächen vor der Ablackierung frisch angeschliffen und geschliffene Flächen möglichst sofort ablackiert werden.
- **HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß** eignet sich nicht für die Beschichtung von Kantenumleimern aus Massivholz, die aufgrund ihres großen Schwindvermögens zu Spannungsrissen neigen.
- Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

06.20/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel.: +43 4242/41026-0 | Fax: DW-26 | office@henelit.at