

HENECRYL Aqua Spachtelgel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farblose, wasserbasierende, hochviskose Spachtelgrundierung auf Acrylat Basis. **HENECRYL Aqua Spachtelgel** hat eine sehr gute Porenfüllung und erzielt eine schöne, warme Anfeuerung des Holzes.

ANWENDUNG

Für die Spachtelgrundierung von Parkett- und Holzfußböden. Auch als Null-Spachtelung vor der letzten Deckschicht sowie für gängige Exotenhölzer geeignet. Ein Probeanstrich wird empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat
Dichte:	ca. 1,00 g/cm ³ bei 20°C
Farbton:	farblos
Lieferviskosität:	thixotrop

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der massive oder furnierte Holz- bzw. Parkettfußboden muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, Wachs usw.) sein. Unter Umständen muss in mehreren Schleifgängen vorbereitet werden, der Feinschliff soll in Korn 100 – 120 erfolgen.
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C
Auftragsart:	Spachteln (Plastik- oder rostfreie Edelstahlspachtel)
Aufbau:	<u>Beschichtungsaufbau Variante A:</u> 2 x ca. 30 – 40 g/m ² im Spachtelverfahren (Kreuzgang) aufragen Zwischentrocknung ca. 30 Minuten; kein Zwischenschliff <u>Beschichtungsaufbau Variante B (Null-Spachtelung):</u> Vor dem letzten Deckanstrich zwischenschleifen 1 x ca. 30 – 40 g/m ² im Spachtelverfahren (Kreuzgang) aufragen Der letzte Deckanstrich erfolgt nach ca. 20 Minuten Trockenzeit. Weitere Anstriche werden mit HENECRYL Aqua Parkett Plus durchgeführt.
Auftragsmenge:	Je nach Beschichtungsaufbau max. 40 g/m ² pro Auftrag.
Verdünnung:	Verarbeitungsfertig eingestellt
Trocknung:	20 – 30 Minuten Auf gute Belüftung ohne Zugluft ist zu achten. Höhere Luftfeuchtigkeit und geringere Temperaturen verzögern die Trocknung.
Gerätereinigung:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Leitungswasser reinigen.

LAGERFÄHIGKEIT

Lack:	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
-------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

06.20/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel.: +43 4242/41026-0 | Fax: DW-26 | office@henelit.at