

HENECRYL Holzspritzwachs

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr schnell trocknendes Spritzwachs mit guter Wasserbeständigkeit, hoher Lichtechtheit und samtene Griff durch echtes Carnaubawachs.

LACKTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

INTERNE PRÜFUNGEN	
Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen	
Entspricht ÖNORM A 1605-12	Beanspruchungsklasse 1C
Verhalten bei Kratzbeanspruchung	
Entspricht ÖNORM A 1605-12 Prüfung 4	Anforderungsklasse 4D ($\geq 1,0$ N)

ANWENDUNG

Für die rationelle Veredelung von rohen und lackierten Flächen im Möbel- und Innenausbau, wenn hinsichtlich Optik und Haptik eine gewachste Oberfläche erzielt werden soll.
Besonders geeignet zum Wachsen von positiv gebeizten Nadelhölzern.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Nitrocellulose-Alkyd
Dichte:	0,88 – 0,92 g/cm ³ bei 20°C
Farbton:	farblos
Glanzgrad:	matt
Lieferviskosität:	ca. 16 sec. DIN Becher 4 mm bei 20°C

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, Wachs usw.) sein. Bei zu grobem Holzschliff verstärkt sich die Gefahr der Faseraufrauung. Grobporige Hölzer: Korn 120 - 180; Feinporige Hölzer: Korn 150 - 220 Zwischenschliff: Korn 240 - 320			
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C			
Auftragsart:	Spritzen:	Airless	Airmix	Becherpistole
	Düsengröße (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,7 - 2,0
	Spritzdruck (bar):	90 – 110	90 – 110	---
	Luftdruck (bar):	---	1,0 – 1,5	2,5 – 3,5
Auftragsmenge:	80 – 120 g/m ² je Auftrag			
Verdünnung:	HENEVISK Nitro Verdünnung			
Trocknung:	Je nach Temperatur und Auftragsmenge nach 30 - 40 Minuten schleifbar.			
Gerätereinigung:	HENEVISK Nitro Verdünnung			

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

LAGERFÄHIGKEIT

Lack:	3 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
-------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Um ein Ausschwitzen des Wachses zu verhindern auch bei forcierter Trocknung 50°C nicht überschreiten.
- Wird der Lack unter 8°C gelagert kann es zum Auskristallisieren des Wachses kommen.
- Beim Wachsen von lackierten Flächen ist ein Zwischenschliff nötig sollte der letzte Lackauftrag mehr als 8 Stunden zurückliegen.
- Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehlackierungen führen.

12.19/DB