

HENEDEKOR Aqua Edelholzbeize

PRODUKTBESCHREIBUNG

Klassische Wasserbeize auf Basis lichtechter Pigmente und Farbstoffe, gleichmäßig färbend ohne Porenbetonung. Besondere Wirkstoffe begünstigen die Benetzung der schwierigen Poren und sorgen für ein gleichmäßiges, elegantes Beizbild.

HENEDEKOR Aqua Edelholzbeizen sind sowohl als Fertigfarbtöne als auch als farblose Basis zur Abtönung mit **HENEDEKOR PMS Farbkonzentraten** erhältlich.

ANWENDUNG

Für sämtliche zu beizende Harthölzer im Möbel- und Innenausbau.
Speziell geeignet für Edelhölzer wie Buche, Kirsch, Nuss oder Mahagoni.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	ca. 1,00 g/cm ³ bei 20°C je nach Farbton
Farbton:	Fertigfarbtöne laut Henelit Beizkarten Beliebig untereinander und mit HENEDEKOR Aqua Edelholz Basis mischbar sowie abtönbar mit allen PMS WLF - und PMS WP Farbkonzentraten . Beachten Sie hierzu bitte das entsprechende technische Merkblatt HENEDEKOR PMS Farbkonzentrate .

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Flächen ist ein sauberer Holzschliff. Mit scharfem, eisenfreiem Schleifpapier, Korn 150 – 180 in Faserrichtung schleifen und Schleifstaub gründlich entfernen. Bei empfindlichen Hölzern wie Kirsche oder Ahorn hilft ein feinerer Schliff, Korn 240, ein ungleichmäßiges Beizbild zu vermeiden.
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C
Auftragsart:	Es wird empfohlen im Spritzauftrag mit Becherpistole zu arbeiten um ein möglichst gleichmäßiges Beizbild zu erhalten. Düsengröße (mm): 1,3 – 1,8 Spritzdruck (bar): --- Luftdruck (bar): 2,5 – 3,5
Auftragsmenge:	ca. 35 g/m ² je nach Farbton und Effekt mit oder ohne Vertreiben
Verdünnung:	HENEDEKOR Aqua Edelholz Basis
Trocknung:	ca. 3 – 6 Stunden am besten über Nacht
Überlackierbarkeit:	mit allen lichtechten HENEPUR oder HENECRYL Möbellacken
Gerätereinigung:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Leitungswasser reinigen.

LAGERFÄHIGKEIT

Beize:	Mindestens 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
--------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Vor Verwendung Farbton prüfen.
- Die Farbtöne unserer Beizkarten sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und –menge sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen.
- Für eine Kommission nur dieselbe Chargennummer verwenden.
- Nicht in Metallgefäßen mischen oder lagern.
- Keinen Salmiak verwenden.
- Beize aus der Spritzpistole oder verunreinigte Beize nicht mehr in das Originalgebinde zurückgeben.
- **HENEDEKOR Aqua Edelholzbeizen** sollen mit lichtechten **HENEPUR** oder **HENECRYL** Möbellacken überlackiert werden. Beim Überlackieren mit hier nicht ausdrücklich empfohlenen Lacken muss eine Haftungsprüfung durchgeführt werden.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehlackierungen führen.

09.21/DB