

HENEDEKOR Aqua Positivbeize

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verarbeitungsfertige Wasserbeize auf Basis lichtechter Pigmente und Farbstoffe zur Betonung der natürlichen Holzmaserung, die einen ausgeprägten positiven Beizeffekt auf Weichholz erzielt.

HENEDEKOR Aqua Positivbeizen sind sowohl als Fertigfarbtöne als auch als farblose Basis zur Abtönung mit **HENEDEKOR PMS Farbkonzentraten** erhältlich.

ANWENDUNG

Für sämtliche zu beizende Weich- und Nadelhölzer im Möbel- und Innenausbau.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	ca. 1,05 g/cm ³ bei 20°C je nach Farbton
Farbton:	Fertigfarbtöne laut Henelit Beizkarten Farblose Basis abtönbar mit allen PMS WR - und PMS WP Farbkonzentraten . Beachten Sie hierzu bitte das entsprechende technische Merkblatt HENEDEKOR PMS Farbkonzentrate .

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Flächen ist ein sauberer Holzschliff. Mit scharfem, eisenfreiem Schleifpapier Korn 150 – 180 in Faserrichtung schleifen und Schleifstaub gründlich entfernen. Bei empfindlichen Hölzern hilft ein feinerer Schliff, Korn 240, ein ungleichmäßiges Beizbild zu vermeiden.
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C
Auftragsart:	Spritzen mit Becherpistole Düsengröße (mm): 1,3 – 1,8 Spritzdruck (bar): --- Luftdruck (bar): 2,5 – 3,5
Auftragsmenge:	ca. 50 g/m ²
Verdünnung:	HENEDEKOR Aqua Positiv Basis
Trocknung:	Um den Positiveffekt besonders schön zur Geltung zu bringen wird eine Trocknung über Nacht empfohlen.
Überlackierbarkeit:	Es kann mit allen lichtechten HENEPUR oder HENECRYL Möbellacken überlackiert werden.
Gerätereinigung:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Leitungswasser reinigen.

LAGERFÄHIGKEIT

Beize:	Mindestens 6 Monate im verschlossenen Originalbinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
--------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Vor Verwendung Farbton prüfen.
- Die Farbtöne unserer Beizkarten sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und –menge sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen.
- Bei weißen oder pastellfarbenen Einstellungen kann es zu Verfärbungen kommen.
- Für eine Kommission nur dieselbe Chargennummer verwenden.
- Nicht in Metallgefäßen mischen oder lagern.
- Keinen Salmiak verwenden.
- Beize aus der Spritzpistole oder verunreinigte Beize nicht mehr in das Originalgebinde zurückgeben.
- **HENEDEKOR Aqua Positivbeizen** sollen mit lichtechten **HENEPUR** oder **HENECRYL** Möbellacken überlackiert werden. Beim Überlackieren mit hier nicht ausdrücklich empfohlenen Lacken muss eine Haftungsprüfung durchgeführt werden.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.
- Spezielle Hinweise bei Selbstabtönung:
 - Bei Verwendung von Pigmentkonzentraten vermindert sich der Positiveffekt.
 - Bei hoher Auftragsmenge einer pigmenthaltigen Positivbeize empfiehlt sich die Zugabe von ca. 5 % eines wasserverdünnbaren Lackes wie **HENECRYL Aqua Brillant**.

09.21/DB