

HENEDEKOR Aqua Wachs

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wachshaltige Positivbeize als natürliche Oberflächenalternative im Innenausbau.

ANWENDUNG

Geeignet für struktur-gebürstetes, grob geschliffenes Nadelholz (z.B. Fichte oder Tanne).
Ideal für wenig beanspruchte Wohnmöbel, Decken- und Wandvertäfelungen.
Nicht wasserfest.

TECHNISCHE DATEN		
Farbtöne	lieferbar in diversen Farbtönen laut unseren Beizkarten, die beliebig untereinander gemischt bzw. mit HENEDEKOR Positiv farblos aufgehellt werden können. Zur Abtönung stehen außerdem folgende Beizkonzentrate zur Verfügung:	
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> PMS 401 Rot WP PMS 462 Weiß WP PMS 590 Rubin WP PMS 600 Gelb WP PMS 630 Blau WP PMS 660 Gelb WP PMS 680 Grün WP PMS 950 Schwarz WP </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> PMS 402 Blau WR PMS 403 Brillantrot WR PMS 603 Gelb WR PMS 604 Brillantgelb WR PMS 701 Brillantorange WR PMS 805 Braun WR PMS 952 Schwarz WR </td> </tr> </table>	PMS 401 Rot WP PMS 462 Weiß WP PMS 590 Rubin WP PMS 600 Gelb WP PMS 630 Blau WP PMS 660 Gelb WP PMS 680 Grün WP PMS 950 Schwarz WP
PMS 401 Rot WP PMS 462 Weiß WP PMS 590 Rubin WP PMS 600 Gelb WP PMS 630 Blau WP PMS 660 Gelb WP PMS 680 Grün WP PMS 950 Schwarz WP	PMS 402 Blau WR PMS 403 Brillantrot WR PMS 603 Gelb WR PMS 604 Brillantgelb WR PMS 701 Brillantorange WR PMS 805 Braun WR PMS 952 Schwarz WR	
Dichte	1,00 g/cm ³	

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:

Die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Flächen ist ein sauberer Holzschliff.
Holz in Faserrichtung mit scharfem Schleifpapier, Korn 120 bis 150, schleifen und den Schleifstaub gründlich entfernen. Nach Bedarf kann auch struktur-gebürstet werden.

Verarbeitung:

Auftragsart	Streichen oder Spritzen mit und ohne Vertreiben:		
	mit Becherpistole:	Düsengröße:	1,5-2,0mm
		Spritzdruck:	ca. 3-4bar
Auftragsmenge	Auftragsmenge: ca. 30g/m ² Ergiebigkeit: ca. 12-16m ² /l (abhängig von der Saugfähigkeit des Holzes, der Art der Verarbeitung und je nach Werkstückform) Beize satt spritzen, Überschuss mit breitem Verteiler abnehmen		
Verdünnung	verarbeitungsfertig eingestellt, zum Aufhellen HENEDEKOR Positiv farblos		
Trocknung	ca. 3-6 Std. bei Raumtemperatur (am Besten über Nacht), anschließend auf Effekt bürsten.		

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Überlackierbarkeit	eine Lackierung ist nicht möglich. Durch zusätzliches Auftragen von HENECRYL Holzspritzwachs wird eine erhöhte Wasserfestigkeit erreicht.
Lagerfähigkeit	6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +15 und +25°C.
Gebinde	1 l und 5 l

WICHTIGE HINWEISE

- ❖ **Probebeizung nicht vergessen.**
- ❖ Für eine Kommission nur dieselbe Chargennummer verwenden
- ❖ Nicht in Metallgefäßen mischen oder lagern.
- ❖ Beize aus der Spritzpistole oder mit Holzstaub verunreinigte Beize nicht mehr in das Originalgebinde leeren.
- ❖ Keinen Salmiak verwenden.
- ❖ Vor Gebrauch aufrühren.
- ❖ Vor Frost schützen.
- ❖ Die Farbtöne unserer Beizkarten sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und -menge, sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen.

37/01150/08.17/RS