

HENEDEKOR Rustikalbeize

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gebrauchsfertig eingestellte Lösemittelbeize mit lichtechten Pigmenten und Farbstoffen für ein optimales, rustikales Beizbild mit hervorragender Porenbetonung auf Eiche und Esche. Weniger Schleifarbeit und geringerer Lackverbrauch können durch geringe Aufrauung der Oberfläche erreicht werden.

HENEDEKOR Rustikalbeizen sind sowohl als Fertigfarbtöne als auch als farblose Basis zur Abtönung mit **HENEDEKOR PMS Farbkonzentraten** erhältlich.

ANWENDUNG

Für grobporige Laubhölzer im Möbel- und Innenausbau.

HENEDEKOR Rustikalbeizen sind für den Auftrag mit Spritzpistole ohne Vertreiben eingestellt. Bei einer Verarbeitung mit Vertreiben empfehlen wir die Zugabe von **HENEVISK Beizverzögerer**. Dies erleichtert das Nacharbeiten bei großen Flächen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	ca. 0,90 g/cm ³ bei 20°C je nach Farbton
Farbton:	Fertigfarbtöne laut Henelit Beizkarten Beliebig untereinander und mit HENEDEKOR Rustikal Basis mischbar sowie abtönbar mit allen PMS WLF - und PMS LP Farbkonzentraten . Beachten Sie hierzu bitte das entsprechende technische Merkblatt HENEDEKOR PMS Farbkonzentrate .

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Flächen ist ein sauberer Holzschliff. Mit scharfem Schleifpapier, Korn 120 – 150 in Faserrichtung schleifen und Schleifstaub gründlich entfernen.
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C
Auftragsart:	Es wird empfohlen im Spritzauftrag mit Becherpistole zu arbeiten um ein möglichst gleichmäßiges Beizbild zu erhalten. Düsengröße (mm): 1,3 – 1,8 Spritzdruck (bar): --- Luftdruck (bar): 2,5 – 3,5
Auftragsmenge:	ca. 35 g/m ² je nach Farbton und Effekt mit oder ohne Vertreiben
Verdünnung:	HENEDEKOR Rustikal Basis, HENEVISK Beizverzögerer
Trocknung:	ca. 1 – 2 Stunden
Überlackierbarkeit:	mit allen lichtechten HENEPUR oder HENECRYL Möbellacken
Gerätereinigung:	HENEVISK Nitro Verdünnung W

LAGERFÄHIGKEIT

Beize:	Mindestens 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
--------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Vor Verwendung Farbton prüfen.
- Die Farbtöne unserer Beizkarten sind unverbindliche Muster. Beschaffenheit und Schliff des Holzes, Auftragsart und –menge sowie unterschiedliche Lacksysteme können Farbdifferenzen verursachen. Es ist daher unerlässlich eine Probebeizung auf Originalholz anzufertigen.
- Für eine Kommission nur dieselbe Chargennummer verwenden.
- Beize aus der Spritzpistole oder verunreinigte Beize nicht mehr in das Originalgebinde zurückgeben.
- **HENEDEKOR Rustikalbeizen** sollen mit lichtechten **HENEPUR** oder **HENECRYL** Möbellacken überlackiert werden. Beim Überlackieren mit hier nicht ausdrücklich empfohlenen Lacken muss eine Haftungsprüfung durchgeführt werden.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

09.21/DB